

## СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШЛАМ Spezialschlämme



### КОМПОНЕНТ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКВАСТОПП

Артикул:  
30603666 (51-126581) - ведро 5 кг  
30126580 (51-126580) - ведро 15 кг

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Применяется в качестве компонента *Специальной Системы АКВАСТОПП*, которой можно покрывать все прочные, минеральные, впитывающие, не содержащие гипс основания на внутренней стороне постройки. Защищает от воды, действующей изнутри основания на отрыв (от негативной воды). Обеспечивает защиту от воды, воздействующей на строительную конструкцию, как без давления, так и под высоким давлением. Внутренняя изоляция сооружений, находящихся ниже уровня земли или воды: подвалы, колодцы, туннели, плотины подземные гаражи, водные резервуары.

**СВОЙСТВА:** Гидроизоляционный шлам на основе специальных цементах с неорганическими добавками. Схватывается под воздействием воды. Устойчив к морозу и солям оттаивания.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Жизнеспособность рабочей смеси: | примерно 6 минут                           |
| Отвердевание:                   | полностью отвердевает через 7-21 минут     |
| Нанесение:                      | намазывается кистью                        |
| Температура нанесения:          | выше +5°C                                  |
| Прочность на сжатие:            | 35 Н/мм <sup>2</sup>                       |
| Проводимость:                   | непроводящий                               |
| Дополнительные материалы:       | <i>Пудер ЭКС, Окремнитель изоляционный</i> |

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Основание должно быть минеральным, прочным, впитывающим, чистым и не содержать гипс. Масла, смазки, пыль и иные разделительные слои, препятствующие впитыванию, должны быть удалены. Если основание сухое, его необходимо предварительно смочить до матово-влажного состояния.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Замешать вручную *Специальный шлам* с водой до получения пластичной консистенции. Соотношение (по весу): примерно 2,5 части Специального шлама замешивается 1 частью воды. Используя щетку, нанести рабочую смесь на предварительно смоченную поверхность. Применяется в *Специальной Системе АКВАСТОПП* в качестве первого слоя для подготовки основания, а затем наносится еще два раза (4-й и 5-й слои системы) в качестве герметизирующего слоя и основания под штукатурку или стяжку.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Инструмент сразу же промыть водой, засохшие остатки удаляются механическим путём или очистителем *Кальклозер*.

**РАСХОД:** В *Специальной системе АКВАСТОПП* – прим. 1,5 кг/м<sup>2</sup> (суммарный расход).

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать попадания в глаза и на кожу. Использовать защитные перчатки и очки.  
Giscode ZP 1

**ХРАНЕНИЕ:** В сухом и прохладном месте Срок хранения в заводской упаковке 24 месяца.